

品質証明書

【販売元情報】

株式会社 フカガワ

〒332-8555

埼玉県川口市西青木2-9-5

FN-350 両面塩化ビニルコーティングガラスクロス

【特性】

R.T. 20℃ R.H. 65%

試験項目	単位	測定値	試験方法	
巾	cm	103	JIS L 1096	
厚さ	mm	0.53	JIS L 1096	
質量	g/m ²	840	JIS L 1096	
引張強さ	たて	N/3cm	3580	JIS L 1096 A法
	よこ			
伸び率	たて	%	4.5	JIS L 1096 A法
	よこ			
引裂強さ	たて	N	182	JIS L 1096 C法
	よこ			
防炎性	たて	-	区分3合格	JIS L 1096
	よこ	-	区分3合格	

※ 上記のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。